

FLEXSEAL SIGRA

Composición

Grafito flexible puro sin inserción.

Aplicaciones

Material para aplicaciones generales de alta temperatura y especialmente recomendado para vapor.

Habitualmente utilizado como sellante en juntas camperfiladas ó como relleno de juntas enchaquetadas.



INFORMACION TECNICA

Tamaño de la Hoja		1000 x 1000 mm.
Espesores		0,5 - 3,00 mm.
Temperatura	Máxima Pico	550°C
	Máxima Continua	500°C
	Máxima en Vapor	550°C
Presión máxima		
Densidad	(g/cm ³)	1.0
Resistencia a la Tracción	ASTM F152 (N/mm ²)	-
	DIN 52910 (N/mm ²)	-
Compresibilidad	ASTM F36A (%)	40 - 50
Recuperación	ASTM F36A (%)	10 - 15
Contenido de Cenizas (%)		< 1
Contenido de Cloruros (ppm)		< 50
Número de Insertos		0
Sellabilidad en N ₂ . DIN 3535 (cm ³ /min)		< 0,80

04-14-SP

JUNTAS FLEX SEAL S.R.L.

Benjamín Franklin 168 (B1603BRD)
Villa Martelli | Buenos Aires | Argentina

Tel: +54 (11) 4709 1552 | Fax: +54 (11) 4709 4791
Web: www.fseal.com | E-mail: ventas@fseal.com

FLEXSEAL
Soluciones en Sellado de Fluidos