

FLEXPACK 5200 es una empaquetadura de carbón puro de alto grado, con un recubrimiento de grafito.

Características Principales

- Una empaquetadura con un muy bajo coeficiente de fricción, lo que le permite ser usada sin generar fricción en aplicaciones severas.
- La impregnación de grafito actúa como agente bloqueante de gases o líquidos, impidiendo su penetración.
- Excelente resistencia química.
- Contiene un inhibidor de corrosión.
- Muy buena resistencia mecánica.
- Puede ser usada como anillo anti extrusión en combinación con empaquetaduras más blandas.


Resistencia Química

Cáusticos, agua, vapor saturado, líquidos y gases no oxidantes, ácidos y bases fuertes, hidrocarburos de todo tipo, etc.

No recomendada para medios altamente oxidantes y agua regia.

Equipos

Todo tipo de válvulas, bombas, agitadores y mezcladores.



Válvulas



Bombas Centrífugas y Equipos Rotativos




Bombas Reciprocantes

Especificaciones

Temperatura Máxima: +600°C

Rango de pH: 0-14 | Velocidad: 25 m/s

Presión: válvulas hasta 2200 psi (150 bar)



Medida	Metros/Kg.	Caja
1/8" (3,2 mm)	-----	-----
3/16" (4,8 mm)	-----	-----
1/4" (6,4 mm)	17,0	1 Kg.
5/16" (7,9 mm)	13,0	2 Kg.
3/8" (9,5 mm)	8,5	2 Kg.
7/16" (11,1 mm)	6,3	2 Kg.
1/2" (12,7 mm)	5,2	2 Kg.
9/16" (14,3 mm)	4,0	5 Kg.
5/8" (15,9 mm)	3,1	5 Kg.
3/4" (19,0 mm)	2,3	5 Kg.
7/8" (22,2 mm)	1,8	5 Kg.
1" (25,4 mm)	1,3	5 Kg.

Tolerancia: ± 10%

JUNTAS FLEX SEAL S.R.L.

Benjamín Franklin 168 (B1603BRD)
Villa Martelli | Buenos Aires | Argentina

Tel: +54 (11) 4709 1552 | Fax: +54 (11) 4709 4791
Web: www.fseal.com | E-mail: ventas@fseal.com