

FLEXSEAL SIGRA

Color **Negro**

Composición

Grafito flexible puro sin inserción.

Aplicaciones

Material para aplicaciones generales de alta temperatura y especialmente recomendado para vapor.

Habitualmente utilizado como sellante de juntas camperfiladas ó como relleno de juntas enchaquetadas.



Información Técnica

Tamaño de la Hoja		1000 x 1000 mm
Espesores		0,5 - 3.00 mm
Temperatura	Máxima Pico	550°C
	Máxima Continua	500°C
	Máxima en Vapor	550°C
Presión máxima		-
Densidad	(g/cm ³)	1.0
Resistencia a la Tracción (N/mm ²)	ASTM F152	-
	DIN 52910	-
Compresibilidad (%)	ASTM F36A	40 - 50
Recuperación (%)	ASTM F36A	10 - 15
Contenido de Cenizas (%)		< 1
Contenido de Cloruros (ppm)		< 50
Número de Insertos		0
Sellabilidad en N ₂ (cm ³ /min)	DIN 3535	< 0,80

Versión 06-24-SP



fseal.com

JUNTAS FLEX SEAL S.R.L.

Buenos Aires, Argentina | +54 (11) 5368 5850
ventas@fseal.com

FLEXSEAL PACIFICO S.A.C.

Lurín, Lima, Perú | +51 (1) 730 6761
pacifico@fseal.com

FLEXSEAL US, LLC

Houston, Texas, USA | +1 (346) 352 9121
salesus@fseal.com

FLEXSEAL IBÉRICA S.L.

Madrid, España | +34 (91) 901 2465
iberica@fseal.com