

Material

Flexpack 2200 es una empaquetadura especial de Novoloid (Kynol) impregnada con PTFE en cada fibra. Lubricada con un lubricante inerte. Una nueva fibra que combina la resistencia a la tracción de la aramida con la resistencia química del PTFE. Una excelente empaquetadura multipropósito para plantas papeleras y plantas industriales en general.

Propiedades

- Una empaquetadura multipropósito para toda la planta en la industria de la pulpa y el papel.
- Una impregnación completa de PTFE proporciona operaciones de baja fricción y una empaquetadura densa sin rutas de fuga.
- Empaquetadura no abrasiva y que no mancha, apta para aplicaciones de alta velocidad.

Aplicaciones

Ácidos medios, soluciones alcalinas, aceites y grasas, aceites minerales, gases, agua, licores, aplicaciones en papeleras, etc.

Condiciones de Operación

Temperatura	-100°C a 260°C
Presión	100 bar (estática), 30 bar (rotativa), 150 bar (alternativa)
Velocidad del eje	15 m/seg (rotativo)
pH	1 a 14
Aplicaciones	Bombas, agitadores, mezcladores, etc.



Embalaje y Rendimiento

MEDIDA	METROS/KG.	CAJA
1/8" (3,2 mm)	51,3 m/kg	1 kg
3/16" (4,8 mm)	30,6 m/kg	1 kg
1/4" (6,4 mm)	14,3 m/kg	2 kg
5/16" (7,9 mm)	9,2 m/kg	2 kg
3/8" (9,5 mm)	6,6 m/kg	2 kg
7/16" (11,1 mm)	4,9 m/kg	2 kg
1/2" (12,7 mm)	3,9 m/kg	2 kg
9/16" (14,3 mm)	3,0 m/kg	5 kg
5/8" (15,9 mm)	2,8 m/kg	5 kg
3/4" (19,0 mm)	2,0 m/kg	5 kg
7/8" (22,2 mm)	1,4 m/kg	5 kg
1" (25,4 mm)	1,1 m/kg	5 kg
Tolerancia: ± 10%		

JUNTAS FLEX SEAL S.R.L.

Buenos Aires, Argentina
+54 (11) 5368 5850
ventas@fseal.com

FLEXSEAL PACIFICO S.A.C.

Lurín, Lima, Perú
+51 (1) 730 6761
pacifico@fseal.com

FLEXSEAL US, LLC

Houston, Texas, USA
+1 (346) 352 9121
salesus@fseal.com

FLEXSEAL IBÉRICA S.L.

Madrid, España
+34 (91) 901 2465
iberica@fseal.com