

Material

FLEXPACK 3300 es una empaquetadura trenzada entrelazada de fibra sintética impregnada con dispersión de grafito.

Propiedades

Una empaquetadura de propósito general con buena resistencia química y alta resistencia a la tracción. La impregnación completa de grafito mejora la resistencia química y el sellado efectivo, proporciona un arranque sin problemas y una operación de baja fricción. Un núcleo de filamento proporciona resistencia mecánica y estabilidad dimensional.

Aplicaciones

Agua, agua enfriada, agua de refrigeración, solvente, abrasivos suaves, salmuera, agua salada, ácidos y álcalis suaves, etc.

Condiciones de Operación

Temperatura	-100°C a 260°C
Presión	100 bar (estático), 30 bar (rotativo), 20 bar (reciprocante)
Velocidad del eje	12 m/seg (rotativo)
pH	4 a 10
Aplicaciones	Bombas y válvulas en fábricas de pulpa y papel y otras industrias.



Embalaje y Rendimiento

MEDIDA	METROS/KG.	CAJA
1/8" (3,2 mm)	50,7 m/kg	2 kg
3/16" (4,8 mm)	30,5 m/kg	2 kg
1/4" (6,4 mm)	14,7 m/kg	2 kg
5/16" (7,9 mm)	10,0 m/kg	2 kg
3/8" (9,5 mm)	6,9 m/kg	2 kg
7/16" (11,1 mm)	5,3 m/kg	2 kg
1/2" (12,7 mm)	4,1 m/kg	5 kg
9/16" (14,3 mm)	3,2 m/kg	5 kg
5/8" (15,9 mm)	2,9 m/kg	5 kg
3/4" (19,0 mm)	2,1 m/kg	5 kg
7/8" (22,2 mm)	1,5 m/kg	5 kg
1" (25,4 mm)	1,3 m/kg	5 kg
Tolerancia: ± 10%		

JUNTAS FLEX SEAL S.R.L.

Buenos Aires, Argentina
+54 (11) 5368 5850
ventas@fseal.com

FLEXSEAL PACIFICO S.A.C.

Lurín, Lima, Perú
+51 (1) 730 6761
pacifico@fseal.com

FLEXSEAL US, LLC

Houston, Texas, USA
+1 (346) 352 9121
salesus@fseal.com

FLEXSEAL IBÉRICA S.L.

Madrid, España
+34 (91) 901 2465
iberica@fseal.com