

Material

Flexpack 4000 es una empaquetadura de lino de alta calidad impregnada con PTFE y lubricada.

Propiedades

- Resiliente y flexible.
- Una empaquetadura de bajo costo para aplicaciones generales en equipos rotativos.
- La impregnación de PTFE mejora la resistencia a las reacciones químicas, aumenta la vida útil y mejora el rendimiento de sellado.

Condiciones de Operación

Temperatura	-10°C a 120°C
pH	5 a 9
Velocidad del eje	12 m/seg (rotativa), 5 m/seg (alternativa)
Presión	100 bar (estática), 20 bar (rotativa), 50 bar (alternativa)
Aplicaciones	Bomba rotativa, bomba alternativa, bomba de agua potable doméstica



Embalaje y Rendimiento

MEDIDA	METROS/KG.	CAJA
1/8" (3,2 mm)	-	-
3/16" (4,8 mm)	33,0 m/kg	1 kg
1/4" (6,4 mm)	20,0 m/kg	2 kg
5/16" (7,9 mm)	13,3 m/kg	2 kg
3/8" (9,5 mm)	10,0 m/kg	2 kg
7/16" (11,1 mm)	6,7 m/kg	2 kg
1/2" (12,7 mm)	5,7 m/kg	2 kg
9/16" (14,3 mm)	4,0 m/kg	5 kg
5/8" (15,9 mm)	3,3 m/kg	5 kg
3/4" (19,0 mm)	2,4 m/kg	5 kg
7/8" (22,2 mm)	1,8 m/kg	5 kg
1" (25,4 mm)	1,4 m/kg	5 kg
Tolerancia: ± 10%		

JUNTAS FLEX SEAL S.R.L.

Buenos Aires, Argentina
+54 (11) 5368 5850
ventas@fseal.com

FLEXSEAL PACIFICO S.A.C.

Lurín, Lima, Perú
+51 (1) 730 6761
pacifico@fseal.com

FLEXSEAL US, LLC

Houston, Texas, USA
+1 (346) 352 9121
salesus@fseal.com

FLEXSEAL IBÉRICA S.L.

Madrid, España
+34 (91) 901 2465
iberica@fseal.com