

Material

Flexpack 5000 es una empaquetadura trenzada de grafito puro expandido con refuerzo no metálico, de bajo costo.

Propiedades

- Disipa el calor sin endurecimiento químico, resistente a prácticamente todos los productos químicos.
- Empaquetadura densa y flexible con un alto grado de elasticidad.
- No causa desgaste en el eje.
- Reduce el consumo de agua de lavado.
- Se recomienda el uso de anillos preformados para un rendimiento óptimo.

Aplicaciones

Agua desmineralizada y condensado, líquidos y gases no oxidantes, tintes y productos químicos, aceite lubricante, etc.

Condiciones de Operación

Temperatura	-200°C a 650°C
pH	0 a 14
Velocidad del eje	20 m/seg (rotativo)
Presión	280 bar (estático), 30 bar (rotativo)
Aplicaciones	bombas, válvulas de baja presión



Embalaje y Rendimiento

MEDIDA	METROS/KG.	CAJA
1/8" (3,2 mm)	72,0 m/kg	1 kg
3/16" (4,8 mm)	36,0 m/kg	1 kg
1/4" (6,4 mm)	18,0 m/kg	2 kg
5/16" (7,9 mm)	11,8 m/kg	2 kg
3/8" (9,5 mm)	8,5 m/kg	2 kg
7/16" (11,1 mm)	6,5 m/kg	2 kg
1/2" (12,7 mm)	5,0 m/kg	2 kg
9/16" (14,3 mm)	4,2 m/kg	5 kg
5/8" (15,9 mm)	3,7 m/kg	5 kg
3/4" (19,0 mm)	3,0 m/kg	5 kg
7/8" (22,2 mm)	2,4 m/kg	5 kg
1" (25,4 mm)	2,0 m/kg	5 kg
Tolerancia: ± 10%		

JUNTAS FLEX SEAL S.R.L.
Buenos Aires, Argentina
+54 (11) 5368 5850
ventas@fseal.com

FLEXSEAL PACIFICO S.A.C.
Lurín, Lima, Perú
+51 (1) 730 6761
pacifico@fseal.com

FLEXSEAL US, LLC
Houston, Texas, USA
+1 (346) 352 9121
salesus@fseal.com

FLEXSEAL IBÉRICA S.L.
Madrid, España
+34 (91) 901 2465
iberica@fseal.com