

Material

FLEXPACK 5300 es una empaquetadura especial de fibra de carbono impregnado con PTFE y lubricante en trenza entrelazada.

Propiedades

Una empaquetadura de fibra de carbono que no mancha ni contamina, con buenas propiedades de funcionamiento. Baja fricción con excelente resistencia química, incluso contra ácidos fuertes y cáusticos.

La impregnación de PTFE y el lubricante de rodaje reducen la fricción inicial, mejoran las propiedades de deslizamiento y aumentan la resistencia química del empaque. Amplia aplicación en fábricas de papel y refinerías.

Aplicaciones

Ácidos y álcalis, cáusticos, lodos, aplicaciones en fábricas de papel, licor, hidrocarburos, etc.

Condiciones de Operación

Temperatura	-240°C a 320°C.
Presión	25 bar (rotativo)
Velocidad del eje	15 m/seg (rotativo)
pH	1 a 13
Aplicaciones	Bombas, agitadores, mezcladores, lavadoras.



Embalaje y Rendimiento

MEDIDA	METROS/KG.	CAJA
1/8" (3,2 mm)	-	-
3/16" (4,8 mm)	-	-
1/4" (6,4 mm)	17,0 m/kg	2 kg
5/16" (7,9 mm)	13,0 m/kg	2 kg
3/8" (9,5 mm)	8,5 m/kg	2 kg
7/16" (11,1 mm)	6,3 m/kg	2 kg
1/2" (12,7 mm)	5,2 m/kg	2 kg
9/16" (14,3 mm)	4,0 m/kg	5 kg
5/8" (15,9 mm)	3,1 m/kg	5 kg
3/4" (19,0 mm)	2,3 m/kg	5 kg
7/8" (22,2 mm)	1,8 m/kg	5 kg
1" (25,4 mm)	1,3 m/kg	5 kg
Tolerancia: ± 10%		

JUNTAS FLEX SEAL S.R.L.
Buenos Aires, Argentina
+54 (11) 5368 5850
ventas@fseal.com

FLEXSEAL PACIFICO S.A.C.
Lurín, Lima, Perú
+51 (1) 730 6761
pacifico@fseal.com

FLEXSEAL US, LLC
Houston, Texas, USA
+1 (346) 352 9121
salesus@fseal.com

FLEXSEAL IBÉRICA S.L.
Madrid, España
+34 (91) 901 2465
iberica@fseal.com